

نتایج آزمون نمونه هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ آزمایشگاه آنالیز شیمیایی -- بارکد۱۶۹۱۳۶۶									
آفاق سوخت اطلس									
--			استاندارد:		,هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ - متقاضي کد رهگيري با شماره درخواست ۱۰۶۰۹				
مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ 1691366			شماره درخواست:		ASA603				
1401/11/05			ت.نمونه برداری:		1401/11/05	ت.تولید: ندارد			
(بازرسان اداره کل قزوین) 1401/11/12			دریافت نمونه:		1401/11/27	تاریخ صدور: 6588			
وصول نشده است 19,951,101			هزینه:		1401/11/27	ت.پایان آزمون: 1401/11/12			
توضیحات		نتیجه	نوع نقص	و.مقیاس	حدود قابل قبول	ویژگی تست	ساعت کار موثر	روش آزمون	ویژگی شرح آزمون
بند آزمون نامربط است	83	نامشخص	درجه سلیسیوس	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	نقطه اشتعال به روش بسته	1
بند آزمون نامربط است	3448 ppm	نامشخص	%WT	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	گوگرد کل	2
بند آزمون نامربط است	819/9 Kg/m3	نامشخص	g/cm3	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	جرم حجمی	3
بند آزمون نامربط است		مصادق ندارد	%VOL	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	میزان یزن	5
بند آزمون نامربط است		مصادق ندارد	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	میزان آروماتیک	6
بند آزمون نامربط است	3>	نامشخص	p.p.m	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	مرکباتان	8
بند آزمون نامربط است	1a	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	خوردگی نوار مس	9
قبول	مایع زرد روشن	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	وضعیت ظاهري	10
بند آزمون نامربط است	0/5>	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	زنگ	11
بند آزمون نامربط است	200	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	(IBP) تقطیر اتمسفريك	12
بند آزمون نامربط است	214	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	(10%) تقطیر اتمسفريك	13
بند آزمون نامربط است	220	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	(20%) تقطیر اتمسفريك	14
بند آزمون نامربط است	225	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	(30%) تقطیر اتمسفريك	15
بند آزمون نامربط است	230	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	(40%) تقطیر اتمسفريك	16
بند آزمون نامربط است	234	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	(50%) تقطیر اتمسفريك	17
بند آزمون نامربط است	239	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	(60%) تقطیر اتمسفريك	18
بند آزمون نامربط است	244	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	(70%) تقطیر اتمسفريك	19
بند آزمون نامربط است	246	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	(80%) تقطیر اتمسفريك	20
بند آزمون نامربط است	250	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	(90%) تقطیر اتمسفريك	21
بند آزمون نامربط است	253	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	(95%) تقطیر اتمسفريك	22
بند آزمون نامربط است	تقطیر تا حجم ۹۹% ادامه داشت	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	(100%) تقطیر اتمسفريك	23
بند آزمون نامربط است	261	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	(FBP) تقطیر اتمسفريك	24
بند آزمون نامربط است	تقطیر تا دمای ۲۶۱ درجه ادامه داشت	نامشخص	-	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	(حجم مشاهده شده در دمای ۳۹۰) تقطیر اتمسفريك	25
بند آزمون نامربط است	99%	نامشخص	ml	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفريك (حجم بازافت)	26
بند آزمون نامربط است	1 %VOL	نامشخص	ml	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفريك (حجم باقیمانده)	27
بند آزمون نامربط است	%VOL صفر	نامشخص	ml	-	هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0	---	تقطیر اتمسفريك (حجم هدررفت)	28
تفسیر:									
با توجه به نتایج بدست آمده ، نمونه فوق در کلبه بندها با استاندارد/(های) ملی مطابقت دارد									
توضیحات :									
*** نمونه جهت انجام آزمون : هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ - ارسال شده است ***									
نام ونام خانوادگی مدیرآزمایشگاه :			نام و نام خانوادگی تایید کننده :			نام ونام خانوادگی آزمون کننده:			
امضاء			امضاء			امضاء			