

نتایج آزمون نمونه هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ آزمایشگاه کیمیا مدبران دماوند -- پارکد۴۳۷۸۳۲۰									
آفاق سوخت اطلس		استاندارد:		هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ - متقاضي کد رهگيري با شماره درخواست ۱۴۲۰۳		واحدتولیدی:			
مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ 2043783		شماره درخواست: مدل ASA708 ۲۴۲۴۲				نام تجاری:			
1403/05/09		ت.نمونه برداری: 1403/05/09		ت.تولید: ندارد		سری ساخت:			
[بازرسان اداره کل قزوین] 1403/05/20		دریافت نمونه: 1403/05/23		تاریخ صدور: 3302		شماره صدور:			
وصول شد 77,581,900		هزینه: 1403/05/23		ت.پایان آزمون: 1403/05/20		ت.شروع آزمون:			
توضیحات	نتیجه	نوع نقص	و.مقیاس	حدود قابل قبول	ویژگی تست	ساعت کار موثر	روش آزمون	ویژگی شرح آزمون	کد
قبول	آزاد	نامشخص	درجه سلسیوس		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		نقطه اشتعال به روش بسته	1
	2285	نامشخص	%WT		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		گوگرد کل	2
	0.761	نامشخص	g/cm3		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		جرم حجمی	3
	12.96	نامشخص	%VOL		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		میزان بژن	5
	26.34	نامشخص	-		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		میزان آروماتیک	6
	399	نامشخص	p.p.m		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		مرکاپتان	8
	1a	نامشخص	-		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		خوردگی نوار مس	9
		نامشخص	-		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		وضعیت ظاهري	10
	1	نامشخص	-		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		رنگ	11
	48	نامشخص	-		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		(IBP) تقطیر اتمسفريك	12
	65	نامشخص	-		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		(10%) تقطیر اتمسفريك	13
	72	نامشخص	-		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		(20%) تقطیر اتمسفريك	14
	81	نامشخص	-		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		(30%) تقطیر اتمسفريك	15
	88	نامشخص	-		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		(40%) تقطیر اتمسفريك	16
	96	نامشخص	-		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		(50%) تقطیر اتمسفريك	17
	108	نامشخص	-		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		(60%) تقطیر اتمسفريك	18
	119	نامشخص	-		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		(70%) تقطیر اتمسفريك	19
	134	نامشخص	-		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		(80%) تقطیر اتمسفريك	20
	155	نامشخص	-		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		(90%) تقطیر اتمسفريك	21
	170	نامشخص	-		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		(95%) تقطیر اتمسفريك	22
		نامشخص	-		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		(100%) تقطیر اتمسفريك	23
	196	نامشخص	-		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		(FBP) تقطیر اتمسفريك	24
		نامشخص	-		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		(Cحجم مشاهده شده در دمای ۳۹۰) تقطیر اتمسفريك	25
		نامشخص	ml		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		تقطیر اتمسفريك (حجم بازیافت)	26
	0.5	نامشخص	ml		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		تقطیر اتمسفريك (حجم باقیمانده)	27
	0	نامشخص	ml		- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ	0		تقطیر اتمسفريك (حجم هدررفت)	28
تفسیر:									
با توجه به نتایج بدست آمده ، نمونه فوق در کلبه بندها با استاندارد/(های) ملی مطابقت دارد									
توضیحات:									
*** نمونه جهت انجام آزمون : هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ - ارسال شده است ***									
نام ونام خانوادگی مدیرآزمایشگاه :			نام و نام خانوادگی تایید کننده :				نام ونام خانوادگی آزمون کننده:		
امضاء			امضاء				امضاء		